

Gumová krytina na schody (BZ)

Gumová krytina na schody WARCO zvyšuje bezpečnost a komfort chůze. Je vyrobena z elastického gumového granulátu, je protiskluzová, zvukově izolační a odolná vůči povětrnostním vlivům. Strukturovaný povrch zajišťuje spolehlivý krok i za vlhka.

Díky puzzle spoji lze dlaždice snadno řezat a lepit na stávající stupně. Schodový profil chrání přední hranu a dodává čistý vzhled. Krytina je odolná, snadná na údržbu a vhodná pro venkovní i vnitřní schodiště.



Údaje o produktu

Barva	Světlý granit	Hmotnost	3.73 kg/Kus = 14.92 kg/m²
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou	Přepočet	1 m² = 4 Kus
Rozměr	540 x 540 x 18 mm	Užitelný rozměr	500 x 500 x 18 mm

Vlastnosti



Barva Světlý granit

Barevný design "Světlý granit" je složen z nově vyrobeného, nezávadného, barevného EPDM gumového granulátu. Kombinuje různé odstíny šedé v vyvážené distribuci. Světlejší šedé odstíny dominují povrchu, zatímco tmavší odstíny jsou jemně zapracovány, což dodává struktuře granitovou hloubku a texturu. Materiál je přirozeně odolný vůči UV záření a zachovává svou barvu po dlouhou dobu. Tento barevný design vyzařuje elegantní, jednoduchou krásu a skvěle se hodí do moderních, náročných prostředí, kde je požadována jasná, ale zároveň rafinovaná estetika.



Materiál

Produkt má dvouvrstvou konstrukci a vyrábí se lisovacím procesem. Spodní funkční vrstva je tvořena černým granulátem ELT, který pochází z recyklace použitých pneumatik (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Horní vrstva, známá jako užitná vrstva, je vyrobena z nově produkovaného, plně barevného a nezávadného EPDM granulátu (etylen-propylen-dienový kaučuk) se střední velikostí zrn. Tento produkt splňuje mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost, odolnost a funkčnost.



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť, která zajišťuje nepřetržitý odtok dešťové vody. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnňovací rošty. Pro správnou instalaci je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Gumová krytina na schody (BZ)

Charakteristiky



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = střední akceptační úhel cca 16°, skupina R10

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 4 = Infiltrace cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Součinitel tření cca 0,6

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 2 = cca 0,75 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 2 = příjemné tlumení

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz