

Gumová krytina na schody (BZ)

Gumová krytina na schody WARCO zvyšuje bezpečnost a komfort chůze. Je vyrobena z elastického gumového granulátu, je protiskluzová, zvukově izolační a odolná vůči povětrnostním vlivům. Strukturovaný povrch zajišťuje spolehlivý krok i za vlhka.

Díky puzzle spoji lze dlaždice snadno řezat a lepit na stávající stupně. Schodový profil chrání přední hranu a dodává čistý vzhled. Krytina je odolná, snadná na údržbu a vhodná pro venkovní i vnitřní schodiště.



Údaje o produktu

Barva	Terakota	Hmotnost	3.73 kg/kus = 14.92 kg/m²
Montážní systém	Puzzlový spoj s lehce zaokrouhleným zkosením	Přepočet	1 m² = 4 kus
Rozměr	540 x 540 x 18 mm	Užitný rozměr	50 x 50 x 1,8 cm 0,25 m²

Vlastnosti



Barva Terakota

Granulát EPDM probarvený v hmotě v různých odstínech hnědé a červeno-hnědé je spojen bezbarvým, UV-odolným pojivem PU. Směs vytváří přirozeně vypadající barevný obraz, který připomíná středomořskou hlínu. EPDM je přirozeně odolný vůči UV záření a pigmenty plně začleněné do granulátu zajišťují dlouhodobou stálost barvy – jak vůči UV záření, tak vůči opotřebení.




Materiál

Tento výrobek má dvouvrstvou konstrukci. Nosná vrstva se skládá z černého ELT-granulátu ("End of Life Tyres" – recyklované pneumatiky, chemicky přírodní kaučuk a styren-butadienový kaučuk). Nášlapná vrstva je vyrobena z EPDM-granulátu (etylen-propylen-dien-monomer) se zrnitostí ca 1,0 až 4,0 mm, přičemž se mísí různobarevné granuláty. Polyuretan slouží jako pojivo. Struktura EPDM-granulátu je viditelná na povrchu.



Montážní systém

Čtyřstranné ozubení zajišťuje trvalý, pevný spoj mezi všemi sousedními deskami. Lehce zaokrouhleného zkosení vytváří tenké, rovnoměrné vlasové spáry a elegantní vzhled celkového povrchu bez viditelných zalomení. Systém nevyžaduje lepidlo ani obvodový obrubník. Desky jsou okamžitě po položení zcela stabilní.



Struktura spodní strany

Spodní strana vykazuje hustou síť odvodňovacích drážek hluboké přibližně 4 mm v čtvercovém uspořádání. Při montáži se drážky sousedních desek spojují v souvislou mřížku. Na venkovních místech a ve vlhkém prostředí voda odtéká podle sklonu pod pokrytí; na propustných nosných vrstvách se vsákne přímo do podkladu. Je nutno dodržet pokyny k montáži.

Gumová krytina na schody (BZ)

Charakteristiky



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený podíl na požáru. Nízká tvorba kouře.



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nevhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = střední akceptační úhel cca 16°, skupina R10

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 4 = Infiltrace cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 2 = cca 0,75 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Součinitel tření cca 0,6

Zjevná hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 2 = příjemné tlumení

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz