

Dlažba na terasu Classic (HZ)

Dlažba na terasu Classic spojuje čistý, nadčasový vzhled s praktickými vlastnostmi. Skrytý puzzle zámek pevně propojuje jednotlivé kusy do stabilní plochy, na jejímž povrchu je vidět pouze klasická křížová vazba. Řezy a úpravy lze provést rychle a čistě běžnými nástroji; dlaždice lze kdykoli rozebrat a znovu položit.


Otevřená pórovitá struktura umožňuje rychlý odtok vody, takže povrch rychle osychá a je bezpečný za každého počasí. Dlažba je protiskluzová, tlumí nárazy, je mrazuvzdorná a snadná na údržbu – ideální pro terasy a balkony.



Údaje o produktu

Barva	Anglický trávnik	Hmotnost	5.56 kg/Kus = 22.24 kg/m²
Instalace	Skryté puzzle spojení s zaoblenou fasetou	Přepočet	1 m² = 4 Kus
Rozměr	540 x 540 x 30 mm	Užitelný rozměr	500 x 500 x 30 mm

Vlastnosti




Barva Anglický trávnik

Barevný design "Anglický trávnik" je složen z nově vyrobeného, nezávadného, barevného EPDM gumového granulátu. Různé odstíny zelené a nádech černé jsou harmonicky kombinovány, přičemž dominují intenzivnější zelené tóny. Tato kombinace vytváří přirozený, svěží vzhled, který připomíná pečlivě udržovaný anglický trávnik. Materiál je přirozeně odolný vůči UV záření a zachovává svou barvu po dlouhou dobu. Tento design dodává produktu živý, ale zároveň vyvážený vzhled, který se skvěle hodí do každého prostředí, kde je požadována přirozená a příjemná atmosféra.



Materiál

Produkt má dvouvrstvou konstrukci a vyrábí se lisovacím procesem. Spodní funkční vrstva je tvořena černým granulátem ELT, který pochází z recyklace použitých pneumatik (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Horní vrstva, známá jako užitná vrstva, je vyrobena z nově produkovaného, plně barevného a nezávadného EPDM granulátu (etylen-propylen-dienový kaučuk) se střední velikostí zrn. Tento produkt splňuje mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost, odolnost a funkčnost.



Instalace

Okraje desky jsou navrženy s krokovým přeplátováním a integrovaným puzzle spojením. Dvě strany desky mají pozitivní zámek, zatímco zbývající dvě strany mají přesně odpovídající negativní zámek. Při pokládce puzzle spojení vytváří trvalé a stabilní spojení mezi sousedními deskami. Díky skrytému umístění v krokovém přeplátování zůstává spojovací systém na položené ploše neviditelný. Výsledkem je klasický, pravoúhlý vzor spár, připomínající šachovnici.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť. V kvadratických plochách mezi drenážními kanálky se nachází velká prohlubeň ve tvaru kupole o hloubce přibližně 15 mm. Tyto prohlubně zlepšují odolnost proti povětrnostním vlivům, rozměrovou stabilitu a tlumicí vlastnosti desky. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnovací rošty. Pro správnou montáž je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Dlažba na terasu Classic (HZ)

Charakteristiky



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čistícím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu. Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 3 = výrazné tlumení

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Součinitel tření cca 0,6

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = střední akceptační úhel cca 16°, skupina R10

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivost cca 0,11 W/(m·K)

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 4 = Infiltrace cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 2 = cca 0,75 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz