

Fitness Ochránná Podložka (TZ)

Fitness Ochránná Podložka od WARCO je elastická sportovní podlaha pro vnitřní i venkovní použití. K dispozici ve formátech 50 × 50 nebo 100 × 100 cm a v tloušťkách 3, 4 nebo 5 cm.

Díky tvarovanému puzzle spoji s obvodovou fází vzniká stabilní, pevně spojený povrch s kvalitním vzhledem. Podložky jsou elastické, tlumící nárazy a šetrné ke kloubům, snižují hluk a chrání podklad. Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, snadno se pokládají, jednoduše se udržují a jsou robustní – bezpečné řešení pro posilovny, venkovní fitness plochy a domácí tréninkové prostory.



Údaje o produktu

Barva	Šedý granit	Hmotnost	9.93 kg/Kus = 39.72 kg/m²
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou	Přepočet	1 m² = 4 Kus
Rozměr	540 x 540 x 50 mm	Užitelný rozměr	500 x 500 x 50 mm

Vlastnosti




Barva Šedý granit

Barevný design "Šedý granit" je tvořen nově vyrobeným, nezávadným, barevným EPDM gumovým granulátem. Různé šedé odstíny, harmonicky kombinované, vytvářejí strukturovaný povrch, který připomíná přirozený vzhled granitu. Materiál je přirozeně odolný vůči UV záření a zachovává si svou barvu po dlouhou dobu. Tento barevný design dodává materiálu nadčasový, elegantní vzhled a skvěle se hodí do moderních, náročných prostředí, kde je požadována jednoduchá, ale zároveň vkusná estetika.



Materiál

Produkt má dvouvrstvou konstrukci a vyrábí se lisovacím procesem. Spodní funkční vrstva je tvořena černým granulátem ELT, který pochází z recyklace použitých pneumatik (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Horní vrstva, známá jako užitná vrstva, je vyrobena z nově produkovaného, plně barevného a nezávadného EPDM granulátu (etylen-propylen-dienový kaučuk) se střední velikostí zrn. Tento produkt splňuje mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost, odolnost a funkčnost.



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť. V kvadratických plochách mezi drenážními kanálky se nachází velká prohlubeň ve tvaru kupole o hloubce přibližně 15 mm. Tyto prohlubně zlepšují odolnost proti povětrnostním vlivům, rozměrovou stabilitu a tlumicí vlastnosti desky. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnovací rošty. Pro správnou montáž je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Fitness Ochranná Podložka (TZ)

Charakteristiky



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost




Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 2 = cca 0,75 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Součinitel tření cca 0,6

Odolnost proti oděru - Odolnost proti abrazivnímu opotřebení - Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tepelná izolace - Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivost cca 0,09 W/(m·K)

Propustnost vody (EN 12616) - Hodnocení 4 = Infiltrace cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku - Hodnota stupnice 4 = silné tlumení

Protiskluznost (EN 16165) - Hodnota stupnice 4 = střední akceptační úhel cca 16°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz