

Sportovní deska 1,8 cm (BZ)

Sportovní deska 1,8 cm od WARCO je pružné a odolné řešení pro sportovní a volnočasové plochy. Dostupná ve formátech 50 × 50 cm a 100 × 100 cm, se spojem puzzle a zaoblenou fazetou přesně vytvarovanou při lisování, vytváří stabilní a jednotný povrch.

Formát 50 × 50 cm je vhodný do interiérů i na menší venkovní plochy. Desky 100 × 100 cm jsou určeny pro interiéry nebo kryté prostory a lze je použít i dočasně. Protiskuzové, šetrné ke kloubům, UV stabilizované a mrazuvzdorné. Snadno se čistí a jsou velmi trvanlivé – představují výhodné a spolehlivé řešení pro školy, kluby i soukromé objekty.



Údaje o produktu

Barva	Ratan	Hmotnost	3.73 kg/kus = 14.92 kg/m²
Montážní systém	Puzzlový spoj s lehce zaokrouhleným zkosením	Přepočet	1 m² = 4 kus
Rozměr	540 x 540 x 18 mm	Užitný rozměr	50 x 50 x 1,8 cm 0,25 m²

Vlastnosti



Barva Ratan

EPDM-granulat i forskellige nuancer af brun, beige og sand forbindes med et klart, UV-bestandigt PU-bindemiddel. Blandingen af varme jordfarver skaber et naturligt indbydende farvebillede med hyggelig karakter, der minder om flettede naturmaterialer. Farverne holder sig stabile over tid, fordi EPDM er naturligt UV-bestandigt og pigmenterne sidder fast i granulatet.




Materiál

Tento výrobek má dvouvrstvou konstrukci. Nosná vrstva se skládá z černého ELT-granulátu ("End of Life Tyres" – recyklované pneumatiky, chemicky přírodní kaučuk a styren-butadienový kaučuk). Nášlapná vrstva je vyrobena z EPDM-granulátu (etylen-propylen-dien-monomer) se zrnitostí ca 1,0 až 4,0 mm, přičemž se mísí různobarevné granuláty. Polyuretan slouží jako pojivo. Struktura EPDM-granulátu je viditelná na povrchu.



Montážní systém

Čtyřstranné ozubení zajišťuje trvalý, pevný spoj mezi všemi sousedními deskami. Lehce zaokrouhleného zkosení vytváří tenké, rovnoměrné vlasové spáry a elegantní vzhled celkového povrchu bez viditelných zalomení. Systém nevyžaduje lepidlo ani obvodový obrubník. Desky jsou okamžitě po položení zcela stabilní.



Struktura spodní strany

Spodní strana vykazuje hustou síť odvodňovacích drážek hluboké přibližně 4 mm v čtvercovém uspořádání. Při montáži se drážky sousedních desek spojují v souvislou mřížku. Na venkovních místech a ve vlhkém prostředí voda odtéká podle sklonu pod pokrytí; na propustných nosných vrstvách se vsákne přímo do podkladu. Je nutno dodržet pokyny k montáži.

Sportovní deska 1,8 cm (BZ)

Charakteristiky



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený podíl na požáru. Nízká tvorba kouře.



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nevhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = střední akceptační úhel cca 16°, skupina R10

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 4 = Infiltrace cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 2 = cca 0,75 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Součinitel tření cca 0,6

Zjevná hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 2 = příjemné tlumení

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz