



Rohová dlaždice (BZ)

Rohová dlaždice zajišťuje čisté a rovné zakončení ve všech čtyřech rozích položené plochy. Každá dlaždice má dvě vnější strany s rovným okrajem a díky přesnému puzzle zámku na vnitřních stranách se snadno spojuje s ostatními dlaždicemi.

Použití rohových dlaždic šetří čas i náklady, protože není nutné řezání na místě a plocha získá elegantní orámování. Rohové dlaždice se vyrábějí rozřezáním celých dlaždic a dodávají se výhradně v sadách po 4 kusech, takže každý roh může být okamžitě dokončen.

Údaje o produktu

Barva	Cihlově červená	Hmotnost	0.85 kg/Kus = 15.45 kg/m²
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou	Přepočet	1 m² = 18.18 Kus
Rozměr	470 x 470 x 18 mm	Užitelný rozměr	235 x 235 x 18 mm

Vlastnosti



Barva Cihlově červená

Barva "Cihlově červená" je intenzivní, teplý červenohnědý odstín, který připomíná barvu vypálených cihel. Tato barva je dosažena pomocí barevného pojiva, které obaluje ELT částice (černé gumové částice pocházející z recyklace starých pneumatik). Cihlově červená je tradiční barva, která je vynikající pro širokou škálu použití, kde dodává rustikální a zároveň moderní akcent. Typické aplikace zahrnují terasy a balkony, sportovní zařízení, dětská hřiště a stáje. S používáním dochází k opotřebení barevné vrstvy.




Materiál

Produkt se skládá z černého gumového granulátu a polyuretanového pojiva. Použitý gumový granulat pochází z recyklace použitých pneumatik, což vysvětluje označení ELT granulat (End of Life Tyres). Tento původ dodává granulátu typickou černou nebo antracitovou barvu. Chemicky se ELT granulat skládá z směsi přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Pro antracitové produkty se používá bezbarvé pojivo, zatímco pro barevné varianty je použito barevné pojivo, čímž černý granulat získává barevný povlak.



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť, která zajišťuje nepřetržitý odtok dešťové vody. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnňovací rošty. Pro správnou instalaci je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Rohová dlaždice (BZ)

Charakteristiky



S UV stabilizací

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Barva nebo barevná vrstva nežloutne.



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



Efl

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl
Přijatelné chování při požáru



Interiér a chráněné venkovní prostory

Pro použití v interiéru a v chráněných venkovních prostorech.

Vyvarujte se stojaté vody a dlouhodobého provlhnutí.



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek,
počáteční zápach gumy se časem snižuje.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

 Tlumení nárazů, vibrační a kročejového hluku – Hodnota stupnice 1 = znatelné tlumení


 Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

 Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

 Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 3 = Infiltrace cca 300 mm/h (300 l/h/m²)

 Zjevná hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

 Pevnost v tlaku - Hodnota škály 3 = cca 0,5 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

 Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

 Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 5 = "mimořádná" (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz