


Okrajová dlaždice HD (TZ)

Okrajová dlaždice HD zajišťuje čisté a rovné zakončení podél vnějších stran ploch z dlaždic s vysokou hustotou. Každý prvek má jednu hladkou vnější hranu a vnitřní stranu s přesným puzzle zámek, který umožňuje snadné spojení s ostatními díly.

Použití okrajových dlaždic HD eliminuje nutnost řezání na místě – plocha je rovnoměrně orámovaná a instalace je výrazně jednodušší. Okrajové dlaždice HD vznikají rozřezáním celé HD dlaždice a dodávají se výhradně v sadách po 2 kusech.



Údaje o produktu

Barva	Atlantik	Hmotnost	16.77 kg/Kus = 34.58 kg/m²
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou	Přepočet	1 m² = 2.06 Kus
Rozměr	1040 x 505 x 40 mm	Užitelný rozměr	1000 x 485 x 40 mm

Vlastnosti



Barva Atlantik

Barva „Atlantik“ se vyznačuje živou kombinací modrých tónů, které jsou harmonicky spojeny s jemnými černými akcenty. Tato barevná kombinace připomíná hluboké a dynamické barvy Atlantiku a dodává povrchu svěží a energetický vzhled. Materiál je vyroben z nově vyrobeného, ekologicky nezávadného barevného EPDM gumového granulátu, který je UV-odolný a dlouhodobě stálobarevný. Barva „Atlantik“ je ideální pro prostředí, kde je žádána živá, ale vyvážená atmosféra. Hodí se jak do moderního, tak i kreativního, přírodního prostředí.



Materiál

Produkt má dvouvrstvou konstrukci a vyrábí se lisovacím procesem. Spodní funkční vrstva je tvořena černým granulátem ELT, který pochází z recyklace použitých pneumatik (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Horní vrstva, známá jako užitná vrstva, je vyrobena z nově produkovaného, plně barevného a nezávadného EPDM granulátu (etylen-propylen-dienový kaučuk) se střední velikostí zrn. Tento produkt splňuje mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost, odolnost a funkčnost.



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť. V kvadratických plochách mezi drenážními kanálky se nachází velká prohlubeň ve tvaru kupole o hloubce přibližně 15 mm. Tyto prohlubně zlepšují odolnost proti povětrnostním vlivům, rozměrovou stabilitu a tlumicí vlastnosti desky. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnovací rošty. Pro správnou montáž je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Okrajová dlaždice HD (TZ)

Charakteristiky



Interiér a chráněné venkovní prostory

Pro použití v interiéru a v chráněných venkovních prostorách.

Vyvarujte se stojaté vody a dlouhodobého provlhnutí.



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1

Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 2 = Infiltrace až 10 mm/h (10 l/h/m²)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 3 = "velmi dobrá" (BS 7188)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivost cca 0,09 W/(m·K)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 3 = výrazné tlumení

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 4 = cca 0,25 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz