

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle (BZ)

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle od společnosti WARCO je odolná a flexibilní podlaha pro veletrhy, výstavy a obchody. Při tloušťce pouhých 1,8 cm vytváří vysoce kvalitní modulární povrch, který pevně zapadá, zůstává stabilní a lze jej opakovaně používat.

Standardně je dodávána s třídou reakce na oheň Cfl-s1 a je zvláště doporučována pro vnitřní použití, ale lze ji využít i venku – například na venkovních výstavních stáncích. Je odolná a nosná, zároveň elastická, tlumí nárazy a šetří klouby – pohodlná jak pro návštěvníky, tak pro personál stánků. Při trvalé instalaci lze jednotlivé, více namáhané prvky snadno vyměnit bez nutnosti obnovy celé podlahy.



Údaje o produktu

Barva	Travertin	Hmotnost	4.08 kg/Kus = 16.32 kg/m²
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou	Přepočet	1 m² = 4 Kus
Rozměr	540 x 540 x 18 mm	Užitelný rozměr	500 x 500 x 18 mm

Vlastnosti




Barva Travertin

Barva „Travertin“ se vyznačuje harmonickou kombinací jemných béžových odstínů a decentních tmavých akcentů, které připomínají přirozenou barvu travertinového kamene. Tato barevná kombinace dodává povrchu teplý, zemitý a elegantní vzhled. „Travertin“ je neutrální barevný design, který se harmonicky začleňuje do moderně i tradičně zařízených prostředí. Vytváří náročnou a zároveň příjemnou atmosféru. Použitý materiál – nově vyrobené, nezávadné EPDM gumové granule – je odolný proti UV záření a dlouhodobě si uchovává svou barvu.




Materiál

Produkt má dvouvrstvou konstrukci a vyrábí se lisovacím procesem. Spodní funkční vrstva je tvořena černým granulátem ELT, který pochází z recyklace použitých pneumatik (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Horní vrstva, známá jako užitná vrstva, je vyrobena z nově produkovaného, plně barevného a nezávadného EPDM granulátu (etylen-propylen-dienový kaučuk) se střední velikostí zrn. Tento produkt splňuje mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost, odolnost a funkčnost.



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť, která zajišťuje nepřetržitý odtok dešťové vody. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnňovací rošty. Pro správnou instalaci je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle (BZ)

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čistícím
prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný
a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek,
počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační
úhel cca 15°, skupina R10

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení –
Hodnota stupnice 3 = "velmi dobrá" (BS 7188)

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12
W/(m·K)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel
tření cca 0,38

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 1 =
znatelné tlumení

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 2 = Infiltrace až 10 mm/h
(10 l/h/m²)

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 4 = cca 0,25 mm zbytkového vtisku po
24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz