

Indoor-Klickfliese (TZ)

Verwenden Sie die Indoor-Klickfliese Indoor als temporären oder dauerhaften Bodenbelag im Innenbereich. Typische Anwendungsvarianten sind Messestand, Kunstinstallation, Umnutzung einer Sporthalle, Sportgeschäft, Skiraum im Hotel.

An all diesen Orten werden besondere Anforderungen an den Boden gestellt, die die elastische Indoor-Klickfliese aus PU-gebundenem Gummigranulat ideal erfüllt. Die robusten Klickfliesen werden einfach auf einen tragfähigen Untergrund verlegt und verbinden sich zu einem stabilen Plattenteppich.



Údaje o produktu

Barva	Kůra a Basto
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou
Rozměr	1040 x 1040 x 40 mm

Hmotnost	34.94 kg/Kus = 34.94 kg/m²
Přepočet	1 m² = 1 Kus
Užitelný rozměr	1000 x 1000 x 40 mm

Vlastnosti



Barva Kůra a Basto

Barevný design „Kůra a Basto“ je složen z nově vyrobeného, nezávadného, barevného EPDM gumového granulátu. Kombinuje teplé hnědé odstíny s béžovými a černohnědými akcenty, čímž vytváří harmonický a živý povrch. Tato směs připomíná přirozenou barevnou paletu kůry stromů a dodává materiálu zemitý, přírodní vzhled. Materiál je přirozeně odolný vůči UV záření a dlouhodobě si zachovává svou barvu. Barevný design „Kůra a Basto“ je ideální pro prostředí, kde je žádána teplá a přírodní atmosféra. Hodí se jak do moderních, tak i tradičnějších, přírodou inspirovaných prostor.



Materiál

Produkt má dvouvrstvou konstrukci a vyrábí se lisovacím procesem. Spodní funkční vrstva je tvořena černým granulátem ELT, který pochází z recyklace použitých pneumatik (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granule ELT směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Horní vrstva, známá jako užitná vrstva, je vyrobena z nově produkovaného, plně barevného a nezávadného EPDM granulátu (etylen-propylen-dienový kaučuk) se střední velikostí zrn. Tento produkt splňuje mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost, odolnost a funkčnost.



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť. V kvadratických plochách mezi drenážními kanálky se nachází velká prohlubeň ve tvaru kupole o hloubce přibližně 15 mm. Tyto prohlubně zlepšují odolnost proti povětrnostním vlivům, rozměrovou stabilitu a tlumicí vlastnosti desky. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnovací rošty. Pro správnou montáž je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Indoor-Klickfliese (TZ)

Charakteristiky



Interiér a chráněné venkovní prostory

Pro použití v interiéru a v chráněných venkovních prostorách.

Vyvarujte se stojaté vody a dlouhodobého provlhnutí.



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1

Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 2 = Infiltrace až 10 mm/h (10 l/h/m²)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 3 = "velmi dobrá" (BS 7188)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivost cca 0,09 W/(m·K)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 3 = výrazné tlumení

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 4 = cca 0,25 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz