

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle (BZ)

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle od společnosti WARCO je odolná a flexibilní podlaha pro veletrhy, výstavy a obchody. Při tloušťce pouhých 1,8 cm vytváří vysoce kvalitní modulární povrch, který pevně zapadá, zůstává stabilní a lze jej opakovaně používat.


Standardně je dodávána s třídou reakce na oheň Cfl-s1 a je zvláště doporučována pro vnitřní použití, ale lze ji využít i venku – například na venkovních výstavních stáncích. Je odolná a nosná, zároveň elastická, tlumí nárazy a šetří klouby – pohodlná jak pro návštěvníky, tak pro personál stánek. Při trvalé instalaci lze jednotlivé, více namáhané prvky snadno vyměnit bez nutnosti obnovy celé podlahy.



Údaje o produktu

Barva	Tmavě šedá žula	Hmotnost	16.32 kg/kus = 16.32 kg/m²
Montážní systém	Puzzlový spoj s lehce zaokrouhleným zkosením	Přepočet	1 m² = 1 kus
Rozměr	1040 x 1040 x 18 mm	Užitný rozměr	100 x 100 x 1,8 cm 1,00 m²

Vlastnosti



Barva Tmavě šedá žula

Granulát EPDM probarvený v hmotě v několika odstínech šedé a černé je spojen bezbarvým, UV-odolným pojivem PU. Směs vytváří proměnlivý, přirozeně působící barevný obraz připomínající tmavý přírodní kámen. EPDM je přirozeně odolný vůči UV záření a pigmenty plně začleněné do granulátu zajišťují dlouhodobou stálost barvy.




Materiál

Tento výrobek má dvouvrstvou konstrukci. Nosná vrstva se skládá z černého ELT-granulátu ("End of Life Tyres" – recyklované pneumatiky, chemicky přírodní kaučuk a styren-butadienový kaučuk). Nášlapná vrstva je vyrobena z EPDM-granulátu (etylen-propylen-dien-monomer) se zrnitostí ca 1,0 až 4,0 mm, přičemž se mísí různobarevné granuláty. Polyuretan slouží jako pojivo. Struktura EPDM-granulátu je viditelná na povrchu.



Montážní systém

Čtyřstranné ozubení zajišťuje trvalý, pevný spoj mezi všemi sousedními deskami. Lehce zaokrouhleného zkosení vytváří tenké, rovnoměrné vlasové spáry a elegantní vzhled celkového povrchu bez viditelných zalomení. Systém nevyžaduje lepidlo ani obvodový obrubník. Desky jsou okamžitě po položení zcela stabilní.



Struktura spodní strany

Spodní strana vykazuje hustou síť odvodňovacích drážek hluboké přibližně 4 mm v čtvercovém uspořádání. Při montáži se drážky sousedních desek spojují v souvislou mřížku. Na venkovních místech a ve vlhkém prostředí voda odtéká podle sklonu pod pokrytí; na propustných nosných vrstvách se vsákne přímo do podkladu. Je nutno dodržet pokyny k montáži.

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle (BZ)

Charakteristiky



Interiér a chráněné venkovní prostory

Pro použití v interiéru a v chráněných venkovních prostorách.

Vyvarujte se stojaté vody a dlouhodobého provlhnutí.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1

Omezený podíl na požáru. Nízká tvorba kouře.



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nevhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 2 = Infiltrace až 10 mm/h (10 l/h/m²)

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 3 = "velmi dobrá" (BS 7188)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 1 = znatelné tlumení

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 4 = cca 0,25 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz