



Vnitřní podlahová dlaždice puzzle (BZ)

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle od společnosti WARCO je odolná a flexibilní podlaha pro veletrhy, výstavy a obchody. Při tloušťce pouhých 1,8 cm vytváří vysoce kvalitní modulární povrch, který pevně zapadá, zůstává stabilní a lze jej opakovaně používat.

Standardně je dodávána s třídou reakce na oheň Cfl-s1 a je zvláště doporučována pro vnitřní použití, ale lze ji využít i venku – například na venkovních výstavních stáncích. Je odolná a nosná, zároveň elastická, tlumí nárazy a šetří klouby – pohodlná jak pro návštěvníky, tak pro personál stánků. Při trvalé instalaci lze jednotlivé, více namáhané prvky snadno vyměnit bez nutnosti obnovy celé podlahy.

Údaje o produktu

Barva	Antracit	Hmotnost	1 kg/null
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou	Užitelný rozměr	500 x 500 x 18 mm
Rozměr	540 x 540 x 18 mm		

Vlastnosti



Barva Antracit

Tón "Antracit" odpovídá běžnému odstínu černých gumových částic v ELT granulátu (End of Life Tyres), který vzniká recyklací starých pneumatik a tvoří základ tohoto produktu. Tento odstín se může časem změnit z hluboké černé na o něco světlejší antracit. Antracit je zvláště vhodný pro venkovní prostory, jako jsou chodníky, stáje nebo sportovní zařízení, a je nejčastěji vybraným odstínem v oblasti fitness. Antracit se harmonicky začlení do různých prostředí, poskytuje moderní, střídmy design a je odolný proti nečistotám a opotřebení.




Materiál

Produkt se skládá z černého gumového granulátu, který je smíchán s polyuretanovým pojivem a pod tlakem lisován do požadovaného tvaru. Díky speciálnímu přísadě získává produkt klasifikaci požární odolnosti Cfl-s1. Použitý gumový granulát pochází z recyklace starých pneumatik, a proto je označován jako ELT granulát (End of Life Tyres). Díky tomuto původu má granulát typickou černou nebo antracitovou barvu. Chemicky je ELT granulát směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR).



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť, která zajišťuje nepřetržitý odtok dešťové vody. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnňovací rošty. Pro správnou instalaci je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Vnitřní podlahová dlaždice puzzle (BZ)

Charakteristiky



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



S UV stabilizací

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory. Barva nebo barevná vrstva nežloutne.



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 3 = Infiltrace cca 300 mm/h (300 l/h/m²)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 1 = znatelné tlumení

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 5 = "mimořádná" (BS 7188)

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 3 = cca 0,5 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz