

Steinteppich Klickfliese (XT)


Die Steinteppich Klickfliese von WARCO ist ein wetterfester, flächig wirkender Bodenbelag für Balkone, Loggien und Wintergärten. Das kleinteilige Format verleiht der Fläche eine teppichähnliche Wirkung. Die Fliesen werden schwimmend verlegt, ohne weitere Befestigung, als Einzellage oder im Sandwichtaufbau mit Funktionsplatten XX. Die kalibrierte Puzzleverzahnung verbindet die Fliesen dauerhaft und bildet dabei eine Haarfuge, die in der Fläche kaum sichtbar ist.

Die Steinteppich Klickfliese dämmt Trittschall, ist rutschhemmend und flächig wasserdurchlässig. Die Drainage auf der Unterseite lässt Wasser dem Gefälle folgend ablaufen. Die Fläche ist pflegeleicht: Abfegen oder Abspülen reicht aus.

Údaje o produktu

Barva	Atlantik	Hmotnost	1.35 kg/kus = 15 kg/m²
Montážní systém	Optimalizované puzlové ozubení bez zkosení	Přepočet	1 m² = 11.11 kus
Rozměr	315 x 315 x 18 mm	Užitný rozměr	30 x 30 x 1,8 cm

Vlastnosti



Barva Atlantik

Granulát EPDM probarvený v hmotě v různých odstínech modré a tyrkysové je spojen bezbarvým, UV-odolným pojivem PU. Směs vytváří živý, svěží barevný obraz s výraznou vitalitou. EPDM je přirozeně odolný vůči UV záření a pigmenty plně začleněné do granulátu zajišťují dlouhodobou stálost barvy.

Materiál

Produkt má dvouvrstvou strukturu. Nášlapná vrstva, tlusté přibližně 3 mm, je vyrobena z nově vyrobeného, v hmotě probarveného a bez škodlivých látek granulátu EPDM (etylen-propylen-dienmonomer), vázaného polyuretanem stabilizovaným proti UV záření. Nášlapná vrstva má otevřeně pórovitou strukturu. Nosná vrstva se skládá z čištěného, černého gumového granulátu z recyklovaných pneumatik (ELT) střední zrnitosti, vázaného polyuretanovým pojivem. Zkratka ELT znamená „End of Life Tyres“ – granulát pochází z recyklace použitých pneumatik. Nosná vrstva je lisována při standardní hustotě.

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek,
počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený podíl na požáru. Nízká tvorba kouře.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný
a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení –
Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = střední akceptační
úhel cca 16°, skupina R10

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 2 =
příjemné tlumení

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12
W/(m·K)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Součinitel
tření cca 0,6

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 4 = Infiltrace cca 600 mm/h
(600 l/h/m²)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz