

Halová podlaha pro psí sport (XT)

Halová podlaha pro psí sport od WARCO je modulární podlahový systém pro agility haly a tréninkové prostory. Pokládá se volně jako jednovrstvé řešení nebo v sendvičovém systému s funkčními deskami XX. Puzzle spojení vytváří vlasovou spáru, která na ploše působí nenápadně.

Vrchní vrstva z EPDM granulátu zajišťuje odolnost povrchu, spodní vrstva z ELT granulátu přebírá zatížení a tlumí nárazy. Podlaha je protiskuzová, šetrná k tlapkám a omezuje přenos chladu od podkladu. Údržba je jednoduchá – stačí zametení nebo vlhké čištění.



Údaje o produktu

Barva	Ratan	Hmotnost	3.65 kg/kus = 17.25 kg/m²
Montážní systém	Optimalizované puzzlové ozubení bez zkosení	Přepočet	1 m² = 4.73 kus
Rozměr	485 x 485 x 18 mm	Užitný rozměr	46 x 46 x 1,8 cm

Vlastnosti



Barva Ratan

Produkty v odstínu Rattan Lounge jsou vyráběny z EPDM granulátu v různých odstínech hnědé, béžové a pískové s čirým UV odolným PU pojivem. Směs teplých tónů vytváří přirozený vzhled připomínající pletený ratan. EPDM je přirozeně odolný vůči UV záření a pigmenty jsou pevně vázány v granulátu, takže si barevnost dlouhodobě zachovává stabilitu.

Materiál

Produkt má dvouvrstvou strukturu. Nášlapná vrstva, tlusté přibližně 2 mm, je vyrobena z nově vyrobeného, v hmotě probarveného a bez škodlivých látek granulátu EPDM (etylen-propylen-dienmonomer), vázaného polyuretanem. Nášlapná vrstva má uzavřený povrch. Nosná vrstva se skládá z čistěného, černého gumového granulátu z recyklovaných pneumatik (ELT) jemné zrnitosti, vázaného polyuretanovým pojivem. Zkratka ELT znamená „End of Life Tyres“ – granulát pochází z recyklace použitých pneumatik. Nosná vrstva je lisována při vysoké hustotě.

Charakteristiky



Interiér a chráněné venkovní prostory

Pro použití v interiéru a v chráněných venkovních prostorech.

Vyvarujte se stojaté vody a dlouhodobého provlhnutí.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1

Omezený podíl na požáru. Nízká tvorba kouře.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 4 = cca 0,25 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Odolnost proti oděru - Odolnost proti abrazivnímu opotřebení - Hodnota stupnice 3 = "velmi dobrá" (BS 7188)

Tepelná izolace - Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Protiskluznost (EN 16165) - Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Propustnost vody (EN 12616) - Hodnocení 2 = Infiltrace až 10 mm/h (10 l/h/m²)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku - Hodnota stupnice 1 = znatelné tlumení

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz