

Fitness Performance Elite Tréninková Podlaha (DZ)

Fitness Performance Elite Tréninková Podlaha je určena pro vnitřní tréninkové plochy s opakovaným dynamickým zatížením a kontaktem s vybavením. Povrch z pryžového granulátu pojeného polyuretanem poskytuje stabilní oporu při pohybu a přispívá k plynulému přenosu sil při dopadech i práci s váhami.


Přesně řezané puzzle spojení bez zkosení umožňuje vytvořit souvislou plochu s minimálními spárami. Dílce se pokládají volně, bez lepení, což zjednodušuje instalaci i následné úpravy dispozice. Kalibrovaný řez po vytvrnutí zajišťuje přesné rozměry a rovné hrany. Pro zakončení plochy lze využít nájezdovou hranu art. 4165 a funkční desku XX.



Údaje o produktu

Barva	Lehký zelený posypaný	Hmotnost	20 kg/kus = 20 kg/m²
Montážní systém	Vyřezaný puzzle spoj bez zkosení	Přepočet	1 m² = 1 kus
Rozměr	1060 x 1060 x 20 mm	Užitný rozměr	100 x 100 x 2 cm 1,00 m²

Vlastnosti



Barva Lehký zelený posypaný

Jemné zelené vstupy přinášejí do tmavého podkladu svěží barevný detail. Celkový vzhled zůstává přirozený a vyvážený.




Materiál

Povrch tvoří jemnozrnny černý granulát z recyklovaných pneumatik (ELT – End of Life Tyres) doplněný přibližně 10 % barevného EPDM granulátu. EPDM (etylen-propylen-dien monomer) je syntetický kaučuk průbarvený v hmotě. Barevné částice EPDM jsou viditelné v převážně černém jemně strukturovaném povrchu. Granulát je spojen polyuretanovým pojivem.



Montážní systém

Desky vycházejí z větších formátů a jsou přesně vyřezány bez zaoblení hran. Všechny hrany jsou pravouhlé, což vytváří podmínky pro velmi tenkou vlasovou spáru v každém propojení. Povrch vypadá homogenní a jednotný bez optického rozčlánění. Spojení bez speciálního nářadí nebo lepidla zajišťuje jednoduchou pokládku a snadné demontáž při nutnosti výměny jednotlivých desek.



Struktura spodní strany

Spodní strana je rovná bez vtlačené struktury. Výrobek spočívá celoplošně na podkladu. Toto provedení nemá integrovanou drenáž – pokud je odvod vody nutný, je třeba jej zajistit stavebními opatřeními. Pokládka se provádí na trvale únosný podklad. Viz návod k montáži.

Fitness Performance Elite Tréninková Podlaha (DZ)

Charakteristiky



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Efl (*)

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl
K dispozici také s klasifikací Cfl-s1.



Interiér

Vhodné pouze do interiéru.
Zabraňte stojaté vodě.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nevhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 1 = Součinitel tření cca 0,3

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 5 = cca 0 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Odolnost proti oděru - Odolnost proti abrazivnímu opotřebení - Hodnota stupnice 5 = "mimořádná" (BS 7188)

Propustnost vody (EN 12616) - Hodnota stupnice 1 = Infiltrace cca 0 mm/h (0 l/h/m²)

Protiskluznost (EN 16165) - Hodnota stupnice 2 = střední akceptační úhel cca 13°, skupina R10

Tepelná izolace - Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivost cca 0,11 W/(m·K)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku - Hodnota stupnice 2 = příjemné tlumení

Zjevná hustota - hodnota stupnice 5 = od 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz