

## Fitness podlaha (UZ)

Fitness podlaha z PU vázaného gumového granulátu se skládá z dlaždic se systémem vzájemného zaklapnutí, které vytvářejí souvislou a stabilní cvičební plochu bez nutnosti lepení. Povrch tlumí nárazy, omezuje přenos vibrací a snižuje kročejový hluk, což zlepšuje komfort při tréninku i akustiku v prostoru.

Díky elastickým vlastnostem poskytuje jistý došlap při dynamických cvičích i při práci s činkami. Povrch je vhodný pro různé typy tréninkových zón a lze jej snadno přizpůsobit změnám dispozice. Údržba je jednoduchá, nečistoty se odstraňují běžným úklidem a povrch rychle vysychá po vlhkém čištění.




### Údaje o produktu

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Barva           | <b>Travní zelená</b>                                |
| Montážní systém | <b>Puzzlový spoj s lehce zaokrouhleným zkosením</b> |
| Rozměr          | <b>540 x 540 x 30 mm</b>                            |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hmotnost      | <b>7 kg/kus = 28 kg/m²</b>      |
| Přepočet      | <b>1 m² = 4 kus</b>             |
| Užitný rozměr | <b>50 x 50 x 3 cm   0,25 m²</b> |

### Vlastnosti



#### Barva Travní zelená

Černý ELT granulát je opatřen zeleně pigmentovaným PU pojivem v odstínu travní zeleně. Povrch má sytý středně zelený vzhled. Barevná vrstva se může používáním opotřebovat a odstín pak postupně ztmavne.




#### Materiál

Povrch má dvouvrstvou konstrukci z ELT granulátu spojeného polyuretanovým pojivem. ELT znamená „End of Life Tyres“ a označuje pryžový granulát získaný recyklací použitých pneumatik. Nášlapná vrstva z jemného ELT granulátu vytváří protiskluzový povrch s dobrou odolností proti opotřebení. Spodní vrstva z hrubšího granulátu podporuje pružnost, tlumení nárazů a dobrou propustnost vody. U černých a antracitových variant se používá transparentní pojivo.



#### Montážní systém

Čtyřstranné ozubení zajišťuje trvalý, pevný spoj mezi všemi sousedními deskami. Lehce zaokrouhleného zkosení vytváří tenké, rovnoměrné vlasové spáry a elegantní vzhled celkového povrchu bez viditelných zalomení. Systém nevyžaduje lepidlo ani obvodový obrubník. Desky jsou okamžitě po položení zcela stabilní.



#### Struktura spodní strany

Spodní strana je opatřena čtvercově uspořádanými drenážními kanály. Při pokládce kanály sousedních prvků do sebe zapadají a vytvářejí souvislou síť. V exteriéru a ve vlhkém prostředí může voda odtékat podle spádu pod dlažbou; na vodopropustných nosných vrstvách se vsakuje přímo do podloží. Prvky jsou vhodné pro vázané nosné vrstvy, střešní hydroizolace a zatravněvací rošty. Viz návod k montáži.

## Fitness podlaha (UZ)

### Charakteristiky



#### Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



#### Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu – bez praskání, trhání nebo lámání.



#### Efl

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl



#### Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu. Všestranné použití v interiéru i exteriéru.

### Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení –  
Hodnota stupnice 5 = "mimořádná" (BS 7188)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační  
úhel cca 15°, skupina R10

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 3 = Infiltrace cca 300 mm/h  
(300 l/h/m²)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 2 =  
příjemné tlumení

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivost cca 0,11  
W/(m·K)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 3 = cca 0,5 mm zbytkového vtisku po  
24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel  
tření cca 0,38

**Michael Schladt**  
**WARCO Podlahové krytiny**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

**Odborné poradenství**  
**+49 6321 9152391**

E-mail: [info@warco.cz](mailto:info@warco.cz)  
Internet: [www.warco.cz](http://www.warco.cz)